

RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN DE REACTION AU FEU

REACTION TO FIRE EUROPEAN CLASSIFICATION REPORT

N° RA20-0006

Notification par l'état français auprès de la commission européenne sous le n° 0679
Notification by the French government to the European commission under no. 0679

Norme Produit / Product standard

NF EN 15102+A1:2011 « Revêtements muraux décoratifs - Rouleaux et panneaux »
NF EN 15102+A1:2011 "Decorative wallcoverings - Roll and panel form products"

A la demande de :
Owner:

ANTALIS
8 rue de Seine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FRANCE

Marque(s) commerciale(s) :
Commercial brand(s):

COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Mat : Gamme pailletés / Mat Printing SELECTION: glitter Range)
COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Brillant : Gammes couleurs unies, marbres, pierres naturelles, cuirs, pailletés, métallisés / Shiny Printing SELECTION: Ranges solid colours, marbles, natural stones, leathers, glitters, metallics)
COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés / Metallics Range)
COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles / Fabrics Range)
COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs / Leathers Range)
COALA INTERIOR FILM (Gamme pailletés / Glitters Range)

Description sommaire :
Brief description:

Films décoratifs auto-adhésifs
Self-adhesive decorative films

Date du rapport :
Date of issue:

28 janvier 2020
January 28th, 2020

Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'objet soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version française fait foi. Il comporte 15 pages.

This classification report certifies only the characteristics of the object submitted for testing but does not prejudge the characteristics of similar products. So it does not constitute a product certification in the sense of the Consumer Code. Only the electronic report signed with a valid digital certificate is taken in the event of litigation. The electronic report is kept at CSTB for a minimum period of 10 years. The reproduction of this electronic report is only authorized in its integral form. Only the French version is authentic. It comprises 15 pages.

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

1. Introduction / Introduction

Ce rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément aux procédures données dans la norme NF EN 13501-1:2018.

This classification report defines the classification assigned to the above-mentioned product(s) in accordance with the procedures given in the NF EN 13501-1:2018 standard.

2. Description du produit / Product description

Films en polychlorure de vinyle auto-adhésifs, essayés collés sur support plaque de plâtre à faces cartonnées classé A2-s1,d0 d'épaisseur 12,5 mm.

Self-adhesive films made of polyvinyl chloride, tested glued to A2-s1,d0 class paper-faced gypsum plasterboard substrate with a thickness of 12.5 mm.

Usage / Use	Film décoratif auto-adhésif / Self-adhesive decorative film
Références / References	La liste des références validées figure en dernière page <i>The list of the validated references appears in the last page</i>
Composition	Film en polychlorure de vinyle avec adhésif acrylique sur l'envers et traitement UV sur la face apparente <i>Polychloride vinyl based film with acrylic-based glue on the backside and UV treatment on the visible side</i>
Gamme de masses surfaciques nominales (sans papier de protection) <i>Range of nominal weights per unit area (without protective paper)</i>	410 à 550 g/m ² / From 410 to 550 g/m ²
Gamme d'épaisseurs nominales (sans papier de protection) <i>Range of nominal thicknesses (without protective paper)</i>	173 à 648 µm / From 173 to 684 µm
Aspects et gammes <i>Appearances and ranges</i>	SELECTION Impression Mat : Gamme pailletés <i>Mat Printing SELECTION: glitters Range</i> SELECTION Impression Brillant : Gammes couleurs unies, marbres, pierres naturelles, cuirs, pailletés, métallisés <i>Shiny Printing SELECTION: Range solid colours, marbles, natural stones, leathers, glitters, metallics</i> Gamme métallisés / <i>Metallics Range</i> Gamme textiles / <i>Fabrics Range</i> Gamme cuirs / <i>Leathers Range</i> Gamme pailletés / <i>Glitters Range</i>

Rapport de classement / *Classification report* n° RA20-0006

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui du classement

Test reports and test results in support of classification

3.1 Rapports d'essais / Test reports

Nom du laboratoire <i>Name of laboratory</i>	Nom du demandeur <i>Name of sponsor</i>	Identification de l'essai <i>Test identification</i>	N° du rapport d'essai d'extension <i>Extension test report No.</i>	Méthode d'essai <i>Test method</i>
CSTB	ANTALIS 8 rue de Seine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE	ES541190638	RA20-0006	NF EN ISO 11925-2:2013 NF EN 13823+A1:2015

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

3.2 Résultats d'essais / Test results

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats Results
				Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles / Fabrics Range) T7	6	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles / Fabrics Range) T7	6	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme pailletés / Glitters Range) R10	6	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme pailletés / Glitters Range) R10	6	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Brillant : Gamme pailletés Shiny Printing SELECTION : Glitters Range) J9	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Brillant : Gamme pailletés Shiny Printing SELECTION : Glitters Range) J9	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs / Leathers Range) NE42	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs / Leathers Range) NE42	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats Results
				Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs / Leathers Range) X3	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs / Leathers Range) X3	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles / Fabrics Range) AL13	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles / Fabrics Range) AL13	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles / Fabrics Range) MK18	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles / Fabrics Range) MK18	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs / Leathers Range) X50	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs / Leathers Range) X50	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats Results
				Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés Metallics Range) Y4	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés Metallics Range) Y4	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés Metallics Range) R3	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés Metallics Range) R3	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés Metallics Range) Q3	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés Metallics Range) Q3	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Brillant : Gamme marbres Shiny Printing SELECTION: Marbles Range) U4	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Brillant : Gamme marbres Shiny Printing SELECTION: Marbles Range) U4	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats Results
				Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 30s d'exposition 30s surface exposure	COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Mat : Gamme pailletés Mat Printing SELECTION : Glitters Range) J16	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited
NF EN ISO 11925-2 Attaque de bord 30s d'exposition 30s edge exposure	COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Mat : Gamme pailletés Mat Printing SELECTION : Glitters Range) J16	2	Fs > 150 mm Papier filtre Filter paper	Non atteint Not reached Non enflammé Not ignited

3.2 Résultats d'essais (suite) / Test results (continuation)

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results	
				Paramètres continus Moyennes Continuous parameters Mean values	Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles Fabrics Range) T7	3	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	647,1 570,3 - 3,7	- - Non atteint Not reached -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	115,1 90,3	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune None

Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

3.3 Epreuves complémentaires / Additional tests

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results	
				Paramètres continus Moyennes Continuous parameters Mean values	Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs Leathers Range) X50	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	368,0 368,0 - 5,1	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	141,3 128,5	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs Leathers Range) X3	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	195,1 181,7 - 2,3	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	21,4 57,0	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Brillant : Gamme pailletés Shiny Printing SELECTION: Glitters Range) J9	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	239,4 214,7 - 1,9	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	58,3 67,9	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>

Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results	
				Paramètres continus Moyennes Continuous parameters Mean values	Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme cuirs Leathers Range) NE42	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	208,2 193,2 - 1,9	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	39,8 57,8	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (SELECTION Impression Brillant : Gamme couleur unies Shiny Printing SELECTION: Solid colours Range) J6	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	245,0 243,4 - 2,0	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	42,9 66,9	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme pailletés Glitters Range) R10	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	209,8 209,8 - 2,5	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	0,0 33,7	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>

Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results	
				Paramètres continus Moyennes Continuous parameters Mean values	Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés Metallics Range) R3	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	232,9 171,8 - 1,5	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	55,9 65,0	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (SELECTION) Impression Mat : Gamme pailletés Mat Printing SELECTION: Glitters Range) J16	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	392,1 392,1 - 2,5	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	80,3 67,2	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés Metallics Range) Y4	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	177,5 165,1 - 2,0	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	34,7 57,4	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>

Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results	
				Paramètres continus Moyennes Continuous parameters Mean values	Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles Fabrics Range) MK18	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	206,2 171,0 - 1,8	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	49,5 61,6	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées <i>Flaming droplets or debris</i>	-	Aucune <i>None</i>
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (SELECTION) Impression Brillant : Gamme marbres <i>Shiny Printing</i> SELECTION: <i>Marbles Range</i> U4	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	230,9 201,5 - 1,9	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	41,2 61,7	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées <i>Flaming droplets or debris</i>	-	Aucune <i>None</i>
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme textiles Fabrics Range) AL13	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	57,4 36,3 - 1,7	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	27,6 70,9	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées <i>Flaming droplets or debris</i>	-	Aucune <i>None</i>

Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

Méthode d'essai Test method	Produit Product	Nombre d'épreuves Number of tests	Paramètres Parameters	Résultats / Results	
				Paramètres continus Moyennes Continuous parameters Mean values	Paramètres conformité Compliance parameters
NF EN 13823+A1	COALA INTERIOR FILM (Gamme métallisés Metallics Range) Q3	1	FIGRA _{0,2MJ} (W/s) FIGRA _{0,4MJ} (W/s) LFS THR _{600s} (MJ)	146,2 111,5 - 1,9	- - Non atteint <i>Not reached</i> -
			SMOGRA(m²/s²) TSP _{600s} (m²)	23,4 50,4	- -
			Gouttelettes ou particules enflammées Flaming droplets or debris	-	Aucune <i>None</i>

Le (-) signifie : non applicable / (-) means: not applicable

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

4. Classement et domaine d'application / Classification and direct field of application

4.1 Référence du classement / Reference of the classification

Le classement est prononcé suivant la norme NF EN 13501-1:2018.

This classification has been carried out in accordance with the NF EN 13501-1:2018 standard.

4.2 Classement / Classification

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>		Production de fumées <i>Smoke production</i>		Gouttes ou particules enflammées <i>Flaming droplets or debris</i>
D	-	s2	,	d0

Classement / Classification : D - s2, d0

4.3 Domaine d'application / Field of application

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

This classification is valid for the following product parameters:

Usage / Use	Film décoratif auto-adhésif / Self-adhesive decorative film
Références / References	La liste des références validées figure en dernière page <i>The list of the validated references appears in the last page</i>
Composition	Film en polychlorure de vinyle avec adhésif acrylique sur l'envers et traitement UV sur la face apparente <i>Polychloride vinyl based film with acrylic-based glue on the backside and UV treatment on the visible side</i>
Gamme de masses surfaciques nominales (sans papier de protection) <i>Range of nominal weights per unit area (without protective paper)</i>	410 à 550 g/m ² / From 410 to 550 g/m ²
Gamme d'épaisseurs nominales (sans papier de protection) <i>Range of nominal thicknesses (without protective paper)</i>	173 à 648 µm / From 173 to 684 µm
Aspects et gammes <i>Appearances and ranges</i>	SELECTION Impression Mat : Gamme pailletés <i>Mat Printing SELECTION: Glitters Range</i> SELECTION Impression Brillant : Gammes couleurs unies, marbre, pierres naturelles, cuirs, pailletés, métallisés <i>Shiny Printing SELECTION: Range solid colours, marbles, natural stones, leathers, glitters, metallics</i> Gamme métallisés / <i>Metallisc Range</i> Gamme textiles / <i>Fabrics Range</i> Gamme cuirs / <i>Leathers Range</i> Gamme pailletés / <i>Glitters Range</i>

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finales suivantes :
This classification is valid for the following end use conditions:

Support Substrate	Adhésivé sur tout substrat classé A1 ou A2-s1,d0 de masse volumique $\geq 525 \text{ kg/m}^3$ et d'épaisseur $\geq 12 \text{ mm}$ <i>Glued on any A1 or A2-s1,d0 class substrate with a density $\geq 525 \text{ kg/m}^3$ and a thickness $\geq 12 \text{ mm}$</i>
Lame d'air Air gap	Sans / without

5. Limitations / Limitations

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.
The present document does not represent type approval or certification of the product.

Le classement attribué au produit dans le présent rapport est approprié pour une déclaration de performance du fabricant dans le cadre d'une attestation de conformité du système 3 et pour le marquage CE dans le cadre du Règlement européen sur les Produits de Construction (règlement UE n° 305/2011).

Le fabricant a effectué une déclaration qui est archivée. Elle confirme que la conception du produit ne requiert aucun processus, aucune procédure ni étape spécifique (pas d'ajout d'ignifuges, limitation des matières organiques ni ajout de corps de remplissage) visant à améliorer la tenue au feu pour obtenir le classement atteint. Le fabricant a conclu, par conséquent, que l'attestation du système 3 est appropriée.

Le laboratoire d'essai n'a, par conséquent, joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, bien qu'il conserve les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à essai.

The classification assigned to the product in this report is appropriate to a declaration of performance by the manufacturer within the context of system 3 attestation of conformity and CE marking under the European Construction Products Regulation (regulation UE no. 305/2011).

The manufacturer has made a declaration, which is held on file. This confirms that the products design requires no specific processes, procedures or stages (e.g. no addition of flame-retardants, limitation of organic content, or addition of fillers) that are aimed at enhancing the fire performance in order to obtain the classification achieved. As a consequence the manufacturer has concluded that system 3 attestation is appropriate.

The test laboratory has, therefore, played no part in sampling the product for the test, although it holds appropriate references, supplied by the manufacturer, to provide for traceability of the samples tested.

Fait à Champs-sur-Marne, le 28 janvier 2020
Prepared at Champs-sur-Marne, January 28th, 2020

Le Chef de Division
Etudes et Essais Feu
Head of Fire Studies and Tests Division

Martial BONHOMME

Rapport de classement / Classification report n° RA20-0006

6. Références validées / Validated references

SELECTION Impression Mat : Gamme pailletés / **Mat Printing SELECTION**: Glitters Range

Gamme verte / Green Range

J15 J16

Gamme bleue / Blue Range

J13

SELECTION Impression Brillant : Gammes couleurs unies, marbres, pierres naturelles, cuirs, pailletés, métallisés / **Shiny Printing SELECTION**: Range solid colours, marbles, natural stones, leathers, glitters, metallics

Gamme verte / Green Range

J4 J5 J6 J7 J8 J9 U2 U22 U24 U3 U4 V4

Gamme rouge / Red Range

KN01 KN02 KN04 KN05 LP02 MA09

Gamme métallisés / Metallics Range

Gamme verte / Green Range

NE47 NE49 P1 P2 Q1 Q2 Q3 Q50 Q51 R3 S7 T1 T2 U16
Y4 Z2 Z8

Gamme rouge / Red Range

ND01 ND02 ND03 ND04 ND05 ND06 ND07 NE16 NE17 NE18 NE19 NE48 NE50
NE51 NE52

Gamme bleue / Blue Range

R1 R2 T5 T6

Gamme textiles / Fabrics Range

Gamme verte / Green Range

AL09 MK02 MK18 NE20 NE33 NE37 T10 T12 T51 T7 T8 T9 U12
W2

Gamme rouge / Red Range

AL01 AL07 AL11 AL13 AL15 AL17 MA08 MK01 MK11 MK12 MK19 MK20 MK21
MK22 NE21 NE34 NE35 NE36 NE38 ST02 ST04

Gamme bleue / Blue Range

AL19 ST01 ST03 T11

Gamme pailletés / Glitters Range

Gamme verte / Green Range

R10 R11 R12 R13 R5 R6 R7 R8 R9

Gamme cuirs / Leathers Range

Gamme verte / Green Range

NE40 NE42 NE43 V1 V8 X10 X11 X2 X3 X5 X50 X51 X6 X7

Gamme rouge / Red Range

NE39 NE41 NE44

Fin de rapport / End of the report