

TECHNISCHES DATENBLATT

DISPA® OUTDOOR

ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
Dicke		mm	2,2
Flächengewicht	EN 29073-1	g/m ²	760
Plattenformate		mm	gemäß Lieferprogramm
Toleranz Plattenbreite		mm	± 5
Toleranz Plattenlänge		mm	± 5
Toleranz Plattendicke		mm	± 0,4
Toleranz Flächengewicht		%	± 5
Toleranz rechter Winkel		mm/m	± 1
KERN			
Geprägtes Papier			nassfest, braun-weiß
OBERFLÄCHE			
Deckschichten			nassfestes, weißes Papier
Farbwert	CIELAB		L*=92 a*= -0,1 b*=2,0
Glätte	ISO 5627	Bekk S	130
TECHNOLOGISCHE WERTE			
Biegefestigkeit	EN 310	N/mm ²	8,0
pH-Wert	ISO 6588		10 (Neutralwert = 7)

Hinweis:

Bei diesen technischen Angaben handelt es sich um typische Richtwerte.
 Die tatsächlichen Messwerte unterliegen geringfügigen produktionsbedingten Schwankungen.
 Für die Richtigkeit der Angaben und die Resultate, die sich aus deren Gebrauch ergeben, kann jedoch keine Garantie übernommen werden.
 Die Ermittlung der Werte erfolgte nach den o.a. Normen, gültig zum Zeitpunkt der Prüfung.

PRODUKTINGFORMATIONEN

DISPA® OUTDOOR

DISPA® outdoor ist eine mehrlagige Papierplatte von 3A Composites, die für den kurzfristigen Außeneinsatz eingesetzt werden kann. Die 3-lagige Platte mit geprägtem Papierkern sorgt für eine gute Biegesteifigkeit und Planlage. DISPA® outdoor ist zu 100% recyclingfähig und FSC®-zertifiziert.

Anwendungsbereiche

- Kurzfristige Werbeaktionen im Außenbereich.
- Drucksubstrat für direkten Digitaldruck und Siebdruck.

Produkteigenschaften

DISPA® outdoor besteht aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C127595) und ist vollständig recyclingfähig.

Verhalten gegen äußere Einflüsse

- Die Platte ist nicht flammgeschützt.
- Die Deckschichten sind nassfest und eignen sich für den Einsatz im Außenbereich.

Lagerung – Transport – Handling

- DISPA® outdoor Platten müssen trocken, vor Kälte geschützt und flachliegend gelagert werden.
- Vor der Verarbeitung müssen die Platten 24 Stunden im Raumklima akklimatisiert werden.
- Das Tragen sauberer, weißer Baumwollhandschuhe verhindert das Verschmutzen der Oberflächen.
- Im Rahmen der vorgesehenen Verwendung sind DISPA® Platten für Mensch und Umwelt unbedenklich.

Verfügbarkeit

- Es gelten die Angaben im aktuellen Lieferprogramm.

Weiterführende DISPA® Dokumente

- Produktinformation
- Sicherheitsdatenblatt
- Aktuelles Lieferprogramm
- Verarbeitungshinweise
- Zertifikate des Qualitätsmanagements:
DIN ISO 9001:2015, DIN ISO 14001:2015, DIN ISO 45001:2018, DIN ISO 50001:2018
- REACH Konformitätsbescheinigung