

Fiche technique

CreaGC 003 – 350 g/m²

VALEURS TECHNIQUES

Propriétés		Unité	Méthode		
Grammage		g/m ²	ISO 536	350	500
Épaisseur		[µm]	ISO 534	440	655
Lissé face suérieure		s	ISO 5627	90	90
Rugosité	Bendtsen	mL/min	ISO 8791-2	2100	2100
Résistance à la rupture		%	ISO 8254-1	38	38
Blancheur		%	ISO 11475	134	134
Luminosité		%	ISO 2470 (D65)	101	101
Résistance à la flexion	MD	mN	ISO 2493	360	950
Résistance à la flexion	CD	mN	ISO 2493	150	450
Humidité		%	ISO 287	7	7

Herbe: 23 % Fibres fraîches: 77 %