

Graukarton

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Beidseitig hellgrau, aus 100% Recyclingfasern
- Mittelglatt

ANWENDUNGEN

- Stulpschachtel
- Faltschuteln
- Kalenderrückwände
- POS Display

VERARBEITUNG

- Stanzen
- Falzen
- Rillen

DONNEES TECHNIQUES

- Rauigkeit ISO 8791/4
- Opazität ISO 2471
- Weissegrad ISO 2470
- Steifigkeit DIN 53121 $\pm 15\%$
- Flächengewicht DIN ISO 536 $\pm 7\%$
- Dicke DIN EN 20534 $\pm 7\%$
- Volumen $\pm 7\%$



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com



FLÄCHENGE- WICHT	DICKE	VOLUMEN	STEIFIGKEIT	
g/m ²	µm	cm ³ /g	längs Nmm	quer Nmm
300	450	1.50	31	9
350	480	1.37	31	9
400	550	1.38	80	22
450	650	1.44	92	25
500	700	1.40	113	31
550	770	1.40	127	38
600	850	1.42	202	60
650	920	1.42	247	94
700	1040	1.49	282	122
750	1060	1.41	296	131
800	1110	1.39	337	150



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com

