

Maschinenholzpappe

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Maschinenholzpappe, gelblich
- beidseitig glatt
- Holzschliff
- Säurefrei

ANWENDUNGEN

- Kalenderrückwände
- POS Display

VERARBEITUNG

- Flexodruck
- Siebdruck
- Kaschieren

TECHNISCHE DATEN

- Rauigkeit ISO 8791/4
- Opazität ISO 2471
- Steifigkeit DIN 53121
- Weissgrad ISO 2470
- Flächengewicht DIN ISO 536 $\pm 5\%$
- Dicke DIN EN 20534 $\pm 5\%$
- Volumen $\pm 5\%$



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com



FLÄCHENGEWICHT	DICKE	VOLUMEN
g/m^2	μm	cm^3/g
360	750	2.08
500	1000	2.00
750	1500	2.00
1010	2000	1.98
1300	2500	1.92
1540	3000	1.95
1790	3500	1.96
2080	4000	1.92
2600	5000	1.92



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com

