

Parameter	Prüfvorschrift	Einheit	Mittelwert
Flächenbezogene Masse	DIN EN ISO 536	g/m ²	120
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	135
Rohdichte	DIN EN ISO 534	g/cm ³	0,89
Bruchwiderstand längs	DIN EN ISO 1924-2	N/15mm	145
Bruchwiderstand quer	DIN EN ISO 1924-2	N/15mm	95
Bruchdehnung längs	DIN EN ISO 1924-2	%	4,3
Bruchdehnung quer	DIN EN ISO 1924-2	%	7,9
Nassbruchwiderstand längs	DIN ISO 3781	N/15mm	42
Nassbruchwiderstand quer	DIN ISO 3781	N/15mm	28
Durchreißwiderstand längs	DIN EN ISO 1974	mN	1160
Durchreißwiderstand quer	DIN EN ISO 1974	mN	1300
Weiße	DIN 53 145, T.1	%	86,5
Opazität	DIN 53 146	%	89

Diese Angaben sind als Richtwerte und nicht als Produktspezifikation zu verstehen.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.