

Parameter	Prüfvorschrift	Einheit	Mittelwert
Flächenbezogene Masse	DIN EN ISO 536	g/m ²	90
Dicke	DIN EN ISO 534	µm	110
Rohdichte	DIN EN ISO 534	g/cm ³	0,82
Bruchwiderstand längs	DIN EN ISO 1924-2	N/15mm	105
Bruchwiderstand quer	DIN EN ISO 1924-2	N/15mm	72
Bruchdehnung längs	DIN EN ISO 1924-2	%	3,9
Bruchdehnung quer	DIN EN ISO 1924-2	%	7,5
Nassbruchwiderstand längs	DIN ISO 3781	N/15mm	22
Nassbruchwiderstand quer	DIN ISO 3781	N/15mm	14
Durchreißwiderstand längs	DIN EN ISO 1974	mN	900
Durchreißwiderstand quer	DIN EN ISO 1974	mN	1000
Weißer	DIN 53 145, T.1	%	87
Opazität	DIN 53 146	%	86

Diese Angaben sind als Richtwerte und nicht als Produktspezifikation zu verstehen.

Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Praxiserfahrungen. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte in eigenen Versuchen zu prüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.