

UPM Raflatac Technische Information

14-08-2020 DE SI

Produkt	PP CLEAR TC 50 P / PERMANENT FILM / WHITE KRAFT 130 / SOLID PRINTED		
Bestellcode	9D/SP37/35/W1		
Produkt	Ultraklares Produkt für den anspruchsvollen No-Label-Look bei starren Behältern, bei denen sehr gute Wasser-, Chemikalien- und Ölbeständigkeit sowie Abriebfestigkeit erforderlich sind. Bietet eine ausgezeichnete UV-Stabilität und Beständigkeit gegen Wasseraufhellung nach der Etikettierung.		
Typische technische kenndaten			
Obermaterial		PP CLEAR TC 50 P	
Produkt	Eine klare, glänzende, biaxial gereckte, oberflächenbeschichtete Polypropylenfolie.		
Flächengewicht	47	g/m²	ISO 536
Dicke	51	µm	ISO 534
Bedruckbarkeit	Geeignet für Flexodruck, Siebdruck und Offset. Thermotransferdruck mit ausgewählten Wachs-Harz- und Harz-Farbbändern möglich.		
Kleber		SP37	
Typ	Allgemein verwendbar, permanent haftend, für Folienmaterial in Bogen.		
Zusammensetzung	Modifizierte Acrylat-Dispersion.		
Einsatz	Gute Hafteigenschaften und Hitzebeständigkeit. Ausgezeichnete Klarheit, UV-Beständigkeit und Wasserfestigkeit.		
Anfangshaftung min.	8	N	FTM 9
Kohäsion min.	8	h	FTM 8
Berührungsklebkraft min.	5	N	modified FTM 9
Einschränkungen	Begrenzte Haftung bei niedrigen Temperaturen.		
Trägermaterial		WHITE KRAFT 130	
Produkt	Weißes Kraft-Trägerpapier, holzfrei.		
Flächengewicht	135	g/m²	ISO 536
Dicke	134	µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	7.5	kN/m	ISO 1924
Verhalten auf Zug, quer	3.7	kN/m	ISO 1924
Performance			
Gesamtdicke	205 µm		
Mindestetikettiertemperatur	10 °C		
Temperatureinsatzbereich	- 20 °C - 100 °C		
Haltbarkeit	Ab Herstellungsdatum: 24 Monate unter den von FINAT festgelegten Lagerbedingungen (+20-25 °C und 40-50% RH). Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.		

Freigaben

Freigaben

Spielzeugkennzeichnung: Dieses Produkt entspricht der Europäischen Norm EN71-3: 2013 "Sicherheit von Spielzeug" - Migration bestimmter Elemente.

Haftungsausschluss

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

