



Ein Sortiment an selbstklebenden Bogen für den konventionellen Offset-Lithodruck mit einer Auswahl von fünf unverwechselbaren Oberflächen, die alle FSC® zertifizierte Papiere verwenden.



Papier

Litho: Ungestrichenes Universal-Etikettenpapier für die gewerbliche und allgemeine Etikettierung. Gute Druckqualität mit herkömmlichen Drucktechniken. Auch für nachträglichen Inkjet-Druck geeignet. 70 g, 80 micron.

Vellum: Uncoated super-calendered paper, with a high quality finish and smoothness, giving good print quality. Perfect for day-to-day labelling. Suitable for all standard printing methods, including thermal transfer. 70 g, 70 micron.

Semi-gloss: Ungestrichenes Superkalenderpapier mit hochwertigem Lack und Glätte, was eine gute Druckqualität ergibt. Perfekt für die tägliche Etikettierung. Geeignet für alle gängigen Druckverfahren, einschließlich Thermotransfer. 80 g, 70 micron.

Gloss: Off-Machine, glänzendes Kunstdruckpapier. Für hochwertige Etiketten mit Mehrfarbdruck und Hochglanz-Finish. 80 g, 65 micron.

Cast gloss: Gegossenes und gestrichenes Papier mit hohem Glanzgrad für höchste Qualität. Ideal für den Druck von mehrfarbigen Etiketten für Werbezwecke. Geeignet für alle Standarddrucke. 80 g, 78 micron



Klebstoff

Das Standardsortiment von Sticotac verwendet permanente Klebstoffe, die eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Substraten ermöglichen.

Trägerpapier

Wählen Sie zwischen gekerbt und ungeschlitzt, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Lebensmittel- und Spielzeug

Sticotac ist für den indirekten Lebensmittelkontakt geeignet und entspricht den BGVV-Vorschriften und ist FDA-zugelassen. Es entspricht auch der Richtlinie CE 94/62 über den Schwermetallgehalt und ist daher für den Kontakt mit Spielzeug geeignet (EN 71.3).



Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Test	Litho	Vellum	Semi-gloss	Gloss	Cast Gloss
Papier Grammatur	g/m ²	ISO 536	70	70	80	80	80
Papier Dicke	μ	ISO 534	80	70	70	65	78
Trägermaterial grammage	g/m ²	ISO 536	86	86	86	86	86
Trägermaterial Dicke	μ	ISO 534	87	87	87	87	87
Total Dicke	μ	ISO 534	192	173	173	168	181
Helligkeit	%	ISO 2470/1	95	95	90	92	87
Weissegrad CIE	%	ISO 11475	163	133	120	-	-
Opazität	%	ISO 2471	90	89	89	87	88
Glanzgrad	%	Hunter 75 deg			64	90	89
Klebstoff			Akryl Dispersion				
Permanent	Haftung min	N /25mm	FTM9	8	8	8	8
	Scherung min	h	FTM8	1	1	1	1
	Minimum Applikation temp'	°C		5	5	5	5
	Service temp	°C		-10 to +100	-10 to +100	-10 to +100	-10 to +100
Extra Permanent	Haftung min	N /25mm	FTM9	11	11	11	11
	Scherung min	h	FTM8	2	2	2	2
	Minimum Applikation temp'	°C		5	5	5	5
	Service temp	°C		-10 to +80	-10 to +80	-10 to +80	-10 to +80
Ablösbar	Haftung min	N /25mm	FTM9	2	2	2	2
	Scherung min	h	FTM8	1	1	1	1
	Minimum Applikation temp'	°C		5	5	5	5
	Service temp	°C		+ 5 to +80	+ 5 to +80	+ 5 to +80	+ 5 to +80