

SWIZZBOARD

RÜCKSEITE

WEISS PIGMENTIERT

GREEN STAR SYSTEM



PRODUKTVORTEILE

- Vorderseite weiss gedeckt, gestrichen
- Rückseite weiss pigmentiert
- Mittelschicht grau, Recycling

ANWENDUNGEN

- Deckblätter
- Kurzlebige Verpackungen
- Hinweistafeln

DRUCKVERFAHREN | WEITERVERARBEITUNG |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Offset-, Kunst-, Buch-, Tief- und Siebdruck. Prägen, laminieren, lackieren, rillen und falzen.
Ab 500 g/m² resp. 0.61mm Dicke sind Druckmaschinen mit doppelgrossen Gegenzylinder zu empfehlen. Mikrobruchgefahr, speziell beim Druck in BB

TOLERANZEN

- Flächengewicht (DIN ISO 536).....±2%
- Dicke (DIN EN 20534).....±5%
- Volumen.....±5%
- Steifigkeit (DIN 53121).....-15%
- Weissgrad (ISO 2470)..... ±1,5 Elrepho (VS), ±3 Elrepho (RS)
- Opazität (ISO 2471).....
- Rauigkeit (ISO 8791/4).....

DRUCKOBERFLÄCHENEIGENSCHAFTEN

- ISO Weissgrad (VS).....85%
- ISO Weissgrad (RS).....87.5%



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com



TECHNISCHE DATEN

Flächengewicht	Dicke	Volumen	Steifigkeit 5° L + W	
g/m ²	µm	cm ³ /g	Längs (mNm)	Quer (mNm)
250	325	1,30	15	7
300	390	1,30	24	11
350	455	1,30	36	17
400	520	1,30	53	24
500	660	1,32	98	50

Aktualisiert am 11/05/2023

Unverbindliche Informationen



ANTALIS.CH

5242 Lupfig, Tel. 056 464 51 11, info.ch@antalis.com

