

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Backlit S ist eine 205 Mikrometer dicke, lichtdurchlässige, matte Backlit-Polyesterfolie, die für hochwertige grafische Anwendungen in Leuchtkästen mit hohem Kontrast entwickelt wurde. Sie kann mit Eco-Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-Tintensystemen bedruckt werden. Coala Backlit S bietet eine große Farbskala, unglaublich lebendige Farben und tiefe Schwarztöne mit einer gleichmäßigen Lichtstreuung. Dank seiner Steifigkeit und Ebenheit ist es sehr einfach zu installieren.

KOMPATIBILITÄT MIT DRUCKER UND TINTE



STÄRKE

205
μ

PRODUKTBEZEICHNUNG

- Dicke: 205 Mikrometer
- Grammatur 275 g/m N/A²
- Glanz 60°: 5 % ASTM D2457
- Glanzgrad 85°: 8 % ASTM D2457
- Farbton (fs) L: 85 ANSI T (D50/2°/Abs/No) a: 1.0
b: -7.0

DRUCKEN UND LAMINIEREN

- Geeignete Druckbedingungen: Temperatur 15~30°C (59~86°F) / Luftfeuchtigkeit 30~60%
- Vorsicht beim Umgang mit bedrucktem Material, Oberfläche abriebempfindlich
- Um die Druckqualität zu optimieren, muss der Drucker auf höchste Druckqualität eingestellt werden.
- Die Laminierung ist optional. Zum Schutz des Bildes vor physischer Beschädigung und zur Verringerung des Verblässens des Bildes,
- Die Drucke müssen vollständig trocken sein, bevor sie weiterverarbeitet oder laminiert werden.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- Es wird empfohlen, das Produkt in der geschlossenen Originalverpackung in einer kühlen und trockenen Umgebung zu lagern.
- Temperatur 10°~25°C, Relative Luftfeuchtigkeit 50% RH
- Bearbeitung: innerhalb eines Jahres nach Eingang



ANWENDUNGEN

- Leuchtkasten-Werbung
- Beleuchtete Displays
- Ausstellungsgrafiken und Beschilderung
- Empfohlen für Kosmetika, Mode, Flughäfen und alle anspruchsvollen Bildanwendungen

BENEFITS

- Anti-Rutsch
- Matte Beschichtung reduziert Blendeffekte und bietet eine hohe BildSTÄRKE
- Hoher Kontrast und hohe Bildqualität
- Transluzent und wasserfest
- Hohe Formbeständigkeit
- Höchste Tintenmenge
- Gleichmäßige Lichtstreuung

Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

