

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Cityblue ist ein 115g/m² blaues, weißes, matt gestrichenes Papier. Das blaue Trägermaterial bietet eine perfekte (Nass-)Opazität und sorgt dafür, dass der Inhalt von älteren, überklebten Plakaten nicht durchscheint. Die spezielle Konstruktion des Trägermaterials garantiert außerdem eine perfekte Haftung auf dem Plakatuntergrund. Das Plakat löst sich nicht ab, blättert nicht ab und verblasst nicht bei jeder Witterung, so dass Ihre Kampagne vom ersten bis zum letzten Tag ein makelloses Aussehen behält. Spezielle Oberflächenbeschichtungen sorgen für ein hochwertiges Ergebnis und optimieren gleichzeitig den Tintenverbrauch. Die hohe Reißfestigkeit ermöglicht das manuelle oder maschinelle Falten, ohne dass die Gefahr von Rissen oder unerwünschten weißen Linien besteht. Die außergewöhnliche Nassfestigkeit ermöglicht es, das Plakat während des Aufklebens mehrmals neu zu positionieren, was die Arbeit einfach und schnell macht. Dieses Papier wurde für den Latex- und UV-Tintenstrahldruck entwickelt. Es wird nicht für Eco-Solvent empfohlen.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



GEWICHT

115
g/m²

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Ausführung: matt
- Dicke 150µ
- Weißgrad CIE: 101% (ISO 11475)
- Trockentrübung: 99% (ISO 2471)
- Nassopazität: 98% (ISO 2471)
- Wasseraufnahme Cobb 60" bs: 25 g/m² (DIN EN ISO 535)
- Nasszugfestigkeit md > 0,8 kN/m (DIN ISO 3781)
- Nasszugfestigkeit cd > 0,7 kN/m (DIN ISO 3781)
- Nassausdehnung: 2,2% (DIN 54517)

ANWENDUNGEN

- Poster und Plakate für den Außenbereich
- Kurz- und langfristige Werbekampagnen

VORTEILE

- Außergewöhnliche Nassfestigkeit
- Leicht zu befestigen
- Ausgezeichnete Nassopazität
- Ausgezeichnete Druckfähigkeit
- Perfekte PVC-freie Lösung



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- 1 Jahr unter normalen Bedingungen (+15° bis +35°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 30% und 75%). Eine höhere Luftfeuchtigkeit und/oder Temperatur kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen. Lagern Sie die Medien immer an einem dunklen Ort in der Originalverpackung.

