

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Floor Lam Sand ist eine 100µ monomere, transparente, strukturierte Laminierfolie für Bodengrafiken. Die strukturierte Oberfläche der Folie gewährleistet einen Anti-Rutsch-Schutz (R9). Dieses Produkt ist speziell für den Innenbereich geeignet. Dieses Laminat kann zum Schutz von UV-bedruckten Medien verwendet werden und ist B1-zertifiziert.

STÄRKE

100
µ

PRODUKTBEZEICHNUNG

- Grundmaterial: PVC-Folie, 100µ, transparent
- Zwischenlage: einseitig silikonisiertes oberflächenbeschichtetes Papier, weiß, 63g/m²
- Klebstoff: reines Polyacrylat, permanent, transparent
- Gesamtdicke: 0,12mm
- Gewicht des Klebstoffs: 30g/m²
- Anti-Rutsch-Bewertung: R9

EIGENSCHAFTEN

- Haftvermögen auf Stahl (nach 24 Stunden): 11 N/25mm (AFERA 5001)
- Maßhaltigkeit MD: < -3% (FTM 14)
- Maßhaltigkeit CD: < 1,5% (FTM 14)
- Entflammbarkeit (auf Aluminium): selbstverlöschend (DIN 75200)

SICHERHEITSDATENBLATT

Bei der Verwendung unter normalen Bedingungen erzeugt dieses Produkt keine gefährlichen Stoffe oder gefährlichen Chemikalien und setzt diese auch nicht frei. Es handelt sich um ein nicht gefährliches Produkt nach den aktuellen Kriterien der GefStoffV und der EU. Daher ist es nicht erforderlich, ein Sicherheitsdatenblatt für dieses Produkt zu erstellen. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich der Erfüllung der Informationspflicht nach der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und ist auf Anfrage erhältlich. Dieses Produkt ist kein gefährliches Produkt im Sinne des Transportrechts und enthält auch keine wassergefährdenden Stoffe im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes. Entsorgen Sie das Produkt nach Gebrauch in Übereinstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden.

ANWENDUNGEN

- Kaltlaminierung von Bodengrafikdrucken
- Laminierung von Roll-Up- und Pop-Up-Folien

Anwendungstemperatur: min. 8°C

Endanwendungstemperaturbereich: von -40°C bis +80°C

Haltbarkeit: 3 Monate Bodengrafik (Innenanwendung)

DURABILITÄT



- 2 Jahre bei Lagerung in der Originalverpackung zwischen 20°C und 25°C bei 50% relativer Luftfeuchtigkeit.



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.