

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Roll-up PET S ist ein 180 mic Polyester mit silberner Rückseite, hoher Opazität und Steifigkeit bei sehr guter Planlage. Nach dem abgeschlossenen Trocknungsprozess sind die Ausdrücke sehr haltbar und können auch ohne eine zusätzliche Schutzlaminierung verwendet werden. Weiße, schwach reflektierende Inkjet-Beschichtungsschicht. Ausgezeichnete Ergebnisse auf lösemittelhaltigen, UV-härtenden und Latex-Drucksystemen.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



STÄRKE

180
μ

GEWICHT

220
g/m²

PRODUKTBEZEICHNUNG

- Trägermaterial: Beschichtete PET-Folie
- Dicke: 180 ± 30 Mikrometer (DIN EN 20534*)
- Flächengewicht: 220 ± 30 g/m² (ISO 536)
- Glanz (60°GE | 60°GU) : 6,0
- Opazität: >99 %

EMPFEHLUNGEN

- Die Drucke müssen vollständig trocken sein, bevor sie weiterverarbeitet oder laminiert werden.
- Um eine Beschädigung des laminierten Materials zu vermeiden, ist es wichtig, scharfe Klingen in einem spitzen Winkel zu verwenden. Eine Delamination kann jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.
- Begrenzte Dimensionsstabilität beim Erhitzen. Wenn die Trocknungstemperatur zu hoch ist, verformt sich das Material.

ANWENDUNGEN

- Aufrollen
- Plakate
- Verkaufsstellen
- Messe-Grafiken
- POS-Werbung für den Innen- und Außenbereich

VORTEILE

- Hohe Opazität und Steifigkeit
- Sehr gute Ebenheit
- Hohe optische STÄRKE durch den Blockout-Effekt
- Brillante FarbSTÄRKE und hohe Beständigkeit gegen Farbabbau bei pigmentierten Druckfarben
- Schnelles Trocknen
- Hohe Reißfestigkeit

Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- In der Originalverpackung in einer kühlen und trockenen Umgebung bei einer Temperatur von 10°C bis 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35% bis 65%.
- Bearbeitung: innerhalb von zwei Jahren nach Eingang

