

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala View ist eine weiß glänzende, perforierte 145µ Fensterfolie, die speziell für kurz- bis mittelfristige Anwendungen entwickelt wurde. Coala View besteht aus kalandriertem, monomerem Vinyl und ist mit einem klaren, semipermanenten Klebstoff ausgestattet.

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



STÄRKE

145
µ

GEWICHT

150
g/m²

MERKMALE

- Perforierte Folie: 145µ
- Offene Fläche: 40%
- Bedruckbare Fläche: 60%
- Lochdurchmesser: 1,6 mm
- Bedruckbare weiße Vorderseite & schwarze Rückseite
- Ablösbarer klarer Klebstoff
- Spezielle Liner-Ausrüstung: 150g/m²

VORTEILE

- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Schwarze Rückseite für maximalen Kontrast
- Spezielles Liner-Finish ermöglicht eine einfache Handhabung beim Auftragen auf das Fenster
- Semi-permanenter, klarer Klebstoff mit guter Ablösbarkeit

DURABILITÄT

• 6 bis 12 Monate auf den Scheiben von Fahrzeugen und für alle anderen Anwendungen bis zu 2 Jahre unter mitteleuropäischen Bedingungen. Saubere Entfernung innerhalb von 6 Monaten. Die Klebrigkeit kann mit der Zeit zunehmen. Nicht zu verwenden auf: frischer Farbe oder Tinte, Polycarbonat, bestimmten PVCs (keine abschließende Liste). Bei kritischen Untergründen bitte vor der Anwendung testen.

ANWENDUNGEN

- Gebäudehüllen
- Schaufenster
- Heck- oder Seitenscheiben von Bussen (nur leicht gewölbte Scheiben)
- Heckscheiben von Autos (nur leicht gewölbte Scheiben)

ANWENDUNG UND HALTBARKEIT

- Anwendungstemperatur: +10°C bis +30°C
- Betriebstemperatur: -17°C bis +50°C
- Kontakt mit Lösungsmittel- oder ammoniakhaltigen Reinigern vermeiden. Fenster mit Wasser und Seife reinigen. Das Glas nach der Reinigung abspülen und trocknen. IMMER das Glas vor der Anwendung reinigen und trocknen, bitte beachten Sie unsere Anwendungshinweise.

Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

HALTBARKEITSDAUER, LAGERUNG UND BEDINGUNGEN

- 1 Jahr Lagerung bei +15 bis +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 45% und 65%.

