

reacto® CARBONLESS PAPER

reacto® LASER

Selbstdurchschreibepapier für den Digitaldruck (Trockentoner)
Carbonless paper for digital printing (dry toner)
Papier autocopiant pour l'impression digitale (toner sec)
Papel autocopiativo para la impresión digital (tinta sólida)

Merkmal **Property** **Caractéristique** **Propiedad**	**Prüfnorm** **Standard** **Norme** **Norma**	**Einheit** **Unit** **Unité** **Unidad**	**Wert** **Value** **Valeur** **Valor**			**Toleranz** **Tolerance** **Tolérance** **Tolerancia**
			CB 80	**CFB 86**	**CF 80**	
Flächengewicht Basis weight Grammage Gramaje	ISO 536	g/m² gsm	80	86	80	± 5 %
Dicke Caliper Epaisseur Calibre	ISO 534	µm	98	105	90	± 5
Glätte Bekk (OS) Smoothness Bekk (TS) Lissé Bekk recto Lisura Bekk anverso	ISO 5627	s	35	45	40	± 20
Weiße R457 Brightness R457 Blancheur R457 Blancura R457	ISO 2470	%	103	92	93	± 3
Reißlänge längs Breaking length md Longueur de rupture SM Longitud de rotura	ISO 1924-1	m	6.500			± 1.500
Feuchte absolut Absolute humidity Humidité absolue Humedad absoluta		%	4			± 0,3

Änderungen vorbehalten / subject to change without notice / sous réserve de modifications / sujeto a cambio sin previo aviso

Koehler PAPER GROUP
Papierfabrik August Koehler SE
Hauptstraße 2 · 77704 Oberkirch, Germany · Phone +49 7802 81-0 · Fax +49 7802 81-4330 · www.koehlerpaper.com

Stand / last update / dernière mise à jour / última actualización: 12.17