

Informations Techniques UPM Raflatac

13-03-2022 FR SI

Produit

PE LASER HS / PERM DIGI FILM / KRAFT SP STABILIZED 120 / SOLID UNPRINTED

Code de vente

AXN/DP37/FGX/WO

Produit

Produit pour étiquettes film polyéthylène (PE) blanc mat optimisé pour les imprimantes laser numériques et certifié par HP Indigo Industrial Media pour les imprimantes Indigo digital offset printing. Grâce à son épaisseur et stabilité il peut être utilisé pour des grandes étiquettes utilisées pour l'étiquetage logistique et de bidons (flexibilité).

Valeurs techniques moyennes

Frontal

PE LASER HS

Produit

Film polyéthylène hautement pigmenté blanc mat imprimable en informatique.

Grammage

115 g/m² DIN 53352

Epaisseur

178 µm DIN 53370

Elongation Sens Machine

430 % DIN 53455

Elongation Sens Travers

470 % DIN 53455

Opacité

92 % DIN 53146/1

Imprimabilité

La qualité de sa surface permet de pré-imprimer le film en flexographie, typographie, sérigraphie, offset, électrophotographie, électrographie, offset digital, jet d'encre et impression matricielle. Utiliser des encres spéciales pour matériaux non absorbants. Transfert thermique à l'aide de rubans sélectionnés. Impression laser et photocopieur: spécialement conçu pour les volumes d'impression moyens à élevés.

Adhésif

PERM DIGI FILM

Adhérence instant. (Tack) min

9 N FTM 9

Résistance au cisaillement min

10 h FTM 8

Dorsal

KRAFT SPECIAL STABILIZED 120

Produit

Papier dorsal kraft blanc sans bois.

Grammage

120 g/m² ISO 536

Epaisseur

112 µm ISO 534

Résistance à la traction SM

8 kN/m ISO 1924

Résistance à la traction ST

4 kN/m ISO 1924

Performance

Epaisseur totale

307 µm

Température minimum d'étiquetage

5°C

Température d'utilisation

-20 °C +100°C

Limite de conservation

A compter de la date de fabrication: 24 mois dans les conditions de stockage définies par FINAT (+20-25°C et 40-50% RH). Un Stockage à des températures et/ou à des niveaux d'humidité plus élevés que ceux recommandés va diminuer la durée de vie du produit.

Clause d'exclusion de responsabilité

Nos recommandations sont basées sur notre expérience et notre savoir-faire actuels. L'utilisation de nos produits étant hors de nos possibilités de contrôle, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages qui pourraient survenir lors de leur utilisation. Les utilisateurs de nos produits sont tenus de s'assurer que le produit est adapté à un usage particulier, qu'ils auront défini à leur entière discrétion. Les utilisateurs sont tenus de respecter toutes les lois en vigueur et/ou les tests exigés sur le produit fini. Les utilisateurs sont responsables de la mise sur le marché de leurs produits.

La présente publication ne donne droit à aucune garantie, expresse ou tacite, et son usage est limité à son destinataire. La présente publication ne peut être transférée à un quelconque tiers. Nous déclinons toute responsabilité eu égard à l'utilisation de nos produits avec d'autres supports.

Tous nos produits sont vendus conformément aux conditions générales de vente d'UPM Raflatac et leur utilisation doit être conforme à toutes les lois en vigueur.

La présente publication remplace toutes les précédentes. Toutes les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis de notre part.

