



Une gamme de papiers auto-adhésifs pour étiquettes, certifiés FSC®, adaptée à l'impression classique, offset et lithographique, proposant cinq finitions distinctives.

Papier

Litho: Papier universel non couché pour étiquettes, destiné à l'étiquetage commercial et général. Bonnes qualités d'impression en adéquation avec les techniques d'impression traditionnelles. Également adapté à l'impression ultérieure jet d'encre. 70 g, 80 micron.

Vellum: papier non couché supercalandré, vélin, assurant un rendu d'impression optimal. Idéal pour l'étiquetage quotidien. Convient pour tout type d'impression standard, y compris le transfert thermique. 70 g, 70 micron.

Semi-gloss: papier non couché supercalandré offrant une excellente brillance et, par conséquent, de bonnes qualités d'impression. Idéal pour l'étiquetage quotidien. Convient pour tout type d'impression, y compris le transfert thermique. 80 g, 70 micron.

Gloss: papier couché sur chrome *off-machine*. Pour l'étiquetage de produits de luxe en impression polychrome offrant une finition ultra brillante. 80 g, 65 micron.

Cast gloss: papier coulé et couché. Ultra brillant, il assure des résultats de qualité exceptionnelle. Idéal pour l'impression d'étiquettes multicolores dans le domaine du marketing. Convient pour tout type d'impression standard. 80 g, 78 micron

Adhésif

La gamme standard de Sticotac utilise des adhésifs permanents offrant une excellente adhérence sur une grande variété de supports.

Support

Pour mieux répondre à vos besoins, la gamme Sticotac offre des étiquettes avec ou sans refente.

Produits alimentaires et jouets

La gamme Sticotac convient au contact indirect avec les produits alimentaires et répond aux normes de la BgVV et de la FDA. Elle est également conforme à la directive CE 94/62 quant à la présence de métaux lourds. C'est pourquoi elle répond aux normes de sécurité pour les jouets (EN 71.3).





Données techniques

Caractéristiques	Unité	Test	Litho	Vellum	Semi-gloss	Gloss	Cast Gloss
Papier grammage	g/m ²	ISO 536	70	70	80	80	80
Papier épaisseur	μ	ISO 534	80	70	70	65	78
Support grammage	g/m ²	ISO 536	86	86	86	86	86
Support épaisseur	μ	ISO 534	87	87	87	87	87
Total épaisseur	μ	ISO 534	192	173	173	168	181
Luminosité	%	ISO 2470/1	95	95	90	92	87
Degré de blanc CIE	%	ISO 11475	163	133	120	-	-
Opacité	%	ISO 2471	90	89	89	87	88
Degré de brillance	%	Hunter 75 deg			64	90	89
Adhésif			Akryl Dispersion				
Permanent	Adhérence min.	N /25mm	FTM9	8	8	8	8
	Cisaillement min.	h	FTM8	1	1	1	1
	Application min. temp'	°C		5	5	5	5
	Service temp	°C		-10 to +100	-10 to +100	-10 to +100	-10 to +100
Extra Permanent	Adhérence min.	N /25mm	FTM9	11	11	11	11
	Cisaillement min.	h	FTM8	2	2	2	2
	Application min. temp'	°C		5	5	5	5
	Service temp	°C		-10 to +80	-10 to +80	-10 to +80	-10 to +80
Détachable	Adhérence min.	N /25mm	FTM9	2	2	2	2
	Cisaillement min.	h	FTM8	1	1	1	1
	Application min. temp'	°C		5	5	5	5
	Service temp	°C		+ 5 to +80	+ 5 to +80	+ 5 to +80	+ 5 to +80