

UPSIDE PREMIUM

I FACE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Carton couché une face, blanc, produit à partir de fibres vierges (SBS)
- Finition satinée
- Degré de blanc élevé
- Excellente rigidité
- Main élevée
- Toucher agréable, naturel
- Rendu des images exceptionnel

APPLICATIONS

- Cartes de visite
- Cartes de vœux
- Couvertures pour brochures et livres
- Emballages dans le secteur cosmétique, pharmaceutique, électronique

AVANTAGES CLIENT

- Bon rapport qualité/prix
- Polyvalent
- Élimination facile des déchets
- Recyclable

WEBCODE

- 23069



ANTALIS.CH

1217 Meyrin, tél. 022 780 11 11, romandie.ch@antalis.com



DONNÉES TECHNIQUES

Grammage	ISO 536	g/m2	170	200	230	250	270	300	330	350	400	450
Épaisseur my	ISO 534	my	184	230	268	300	324	360	396	425	500	572
Lissé Bekk	ISO 5627	s	80	80	80	80	80	80	60	60	60	60
Brillance BYK Gardner	ISO 8254-1	%	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Blancheur CIE	ISO 11475	%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Blancheur ISO	ISO 2470(D65)	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
a*	ISO 5631 (D65)	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
b*	ISO 5631 (D65)	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
L*	ISO 5631 (D65)	-	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Résistance à la flexion Taber 15° MD	ISO 2493	mNm	1.7	3.2	5	7.6	8.7	12	17.5	18	30	41
Résistance à la flexion Taber 15° CD	ISO 2493	mNm	1	1.8	2.6	4.2	5.1	5.8	8.2	8.7	14	18
Résistance à la flexion L&W 15° MD	ISO 2493	mN	36	68	95	130	180	230	370	380	620	850
Résistance à la flexion L&W 15° MD	ISO 2493	mN	20	35	50	70	85	120	170	180	280	380



ANTALIS.CH

1217 Meyrin, tél. 022 780 11 11, romandie.ch@antalis.com

