

UPSIDE PREMIUM

2 FACE

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Carton couché deux face, blanc, produit à partir de fibres vierges (SBS)
- Finition satinée
- Degré de blanc élevé
- Excellente rigidité
- Main élevée
- Toucher agréable, naturel
- Rendu des images exceptionnel

APPLICATIONS

- Cartes de visite
- Cartes de vœux
- Couvertures pour brochures et livres
- Emballages dans le secteur cosmétique, pharmaceutique, électronique

AVANTAGES CLIENT

- Bon rapport qualité/prix
- Polyvalent
- Élimination facile des déchets
- Recyclable

WEBCODE

- 23070



ANTALIS.CH

1217 Meyrin, tél. 022 780 11 11, romandie.ch@antalis.com



DONNÉES TECHNIQUES

Grammage	ISO 536	g/m ²	170	200	230	250	270	280	300	330	350	400	450	500	610
Épaisseur my	ISO 534	my	170	200	244	272	305	315	345	380	406	480	562	630	770
Lissé Bekk	ISO 5627	S	130	130	110	110	80	80	80	70	70	60	60	60	60
Brillance BYK Gardner	ISO 8254-1	%	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Blancheur CIE	ISO 11475	%	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
Blancheur ISO	ISO 2470 (D65)	%	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
a*	ISO 5631 (D65)	-	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
b*	ISO 5631 (D65)	-	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
c*	ISO 5631 (D65)	-	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5
Résistance à la flexion Taber 15° MD	ISO 2493	mN m	1.7	2.3	4	5.6	7.2	8.2	3.7	14.5	17	27	39	53	57
Résistance à la flexion Taber 15° MD	ISO 2493	mN m	1	1.5	2	3.5	4	4.1	5.1	7.5	8	13	17	25	33
Résistance à la flexion L&W 15° MD	ISO 2493	mN	26	45	75	110	150	170	200	300	320	550	780	110	1200
Résistance à la flexion L&W 15° MD	ISO 2493	mN	16	27	42	60	80	85	105	150	160	250	345	480	700



ANTALIS.CH

1217 Meyrin, tél. 022 780 11 11, romandie.ch@antalis.com

