

FICHE TECHNIQUE
GÉNÉRALE

Propriété	Méthode	Unité	CRYLON®
Densité	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	1,19
Absorption d'eau 24h/23°C – 50x50x4mm ³	DIN EN ISO 62 – Methode1	%	0,2
Dureté à la pénétration	DIN EN ISO 2039-1	MPa	235
Température de formage sous pression d'air		°C	140 - 160
Température de formage sous vide		°C	160 - 190
Contraction au moulage		%	0,5 – 0,8

MÉCANIQUE

Propriété	Méthode	Unité	CRYLON®
Résistance à la traction	DIN EN ISO 527-2	MPa	70
Allongement de rupture	DIN EN ISO 527-2	MPa	4
Module de traction	DIN EN ISO 527-2	MPa	3100
Résistance à la courbure	DIN EN ISO 178	MPa	110
Module de courbure	DIN EN ISO 178	MPa	3000
Résistance aux impacts Charpy sans entaille	DIN EN ISO 179-1	kJ/m ²	15
Résistance aux impacts Charpy avec entaille	DIN EN ISO 179-1	kJ/m ²	2

OPTIQUE

Propriété	Méthode	Unité	CRYLON®
Transmission de la lumière (3 mm)	DIN 5036-3 / DIN EN ISO 13468-2	%	92
Indice de réfraction	DIN EN ISO 489	n _D ²⁰	1,492
Transmittance d'énergie solaire (valeur g)	DIN EN 410	%	86,5
Degré de brillance	DIN 67530		>100

FICHE TECHNIQUE

THERMIQUE			
Propriété	Méthode	Unité	CRYLON®
Température Vicat (B 50) Traitement préalable durant 16h à 80°C	DIN EN ISO 306	°C	105
Température de déclinasion thermique	DIN EN ISO 11357-4	J/gK	1,47
Allongement thermique linéaire	DIN 53752 ISO 11359-2	mm/m x °C	0,07
Conductivité thermique	DIN 52612 DIN EN ISO 22007-1	W/mK	0,18
Temp. de service max. utilisation continue		°C	70
Temp. de service max. utilisation brève		°C	90
Température de dégradation		°C	< 280
ÉLECTRIQUE			
Propriété	Méthode	Unité	CRYLON®
Résistivité surface	IEC 60093 DIN EN 62631-1-3-2	Ω	3×10^{15} - 3×10^{16}
Résistivité volume	IEC 60093 DIN EN 62631-1-3-1	Ω x m	1×10^{13} - 5×10^{13}
Résistivité électrique	IEC 60243-1 DIN EN 60243-1	kV/mm	10
Résistivité disruptive	IEC 60243-1 DIN EN 60243-1	kV/mm	30
Facteur de dissipation diélectrique à 50 Hz	DIN 53483-2		0,06
Facteur de dissipation diélectrique à 1 KHz	DIN 53483-2		0,04
Facteur de dissipation diélectrique à 1 MHz	DIN 53483-2		0,02
Permittivité relative à 50 Hz	DIN 53483-2		2,7
Permittivité relative à 1 KHz	DIN 53483-2		3,1
Permittivité relative à 1MHz	DIN 53483-2		2,7

FICHE TECHNIQUE

AUTRE			
Propriété	Méthode	Unité	CRYLON®
Résistance au feu	UL94	Classification incendie	HB
Comportement au feu	DPC 305/2011 DIN EN 13501-1	Classification	E pas de gouttelettes brûlantes
Contact alimentaire - Bonnes pratiques de fabrication	EU directive 1935/2004 Décret 10/2011	---	Conforme
Biocompatible	DIN ISO 10993-5	---	Non cytotoxique

Note: Les données techniques de nos produits sont les valeurs typiques. Les valeurs mesurées en réalité sont sujettes aux variations de production.