

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Cityblue ES est un papier couché mat blanc blueback de 115g/m² conçu pour l'impression avec des encres à éco-solvant.

Le support bleu offre une parfaite opacité (humide), tout en garantissant que le contenu des anciennes affiches collées ne transparaît pas. La conception spéciale du support garantit également une adhérence parfaite à la base du panneau d'affichage. L'affiche ne se détache pas, ne se décolle pas et ne se décolore pas, quelles que soient les conditions météorologiques, ce qui permet de préserver l'aspect impeccable de votre campagne du premier au dernier jour. Des revêtements de surface spéciaux permettent d'obtenir des résultats de qualité supérieure, tout en optimisant la consommation d'encre. La résistance élevée à la déchirure permet un pliage manuel ou mécanique, sans risque de déchirure ou de présence de lignes blanches indésirables. La résistance exceptionnelle à l'humidité permet de repositionner l'affiche plusieurs fois pendant qu'elle est fixée, ce qui rend la tâche à la fois simple et rapide.

Ce papier est conçu pour l'impression jet d'encre éco-solvant.

COMPATIBILITÉ DE L'IMPRIMANTE ET DE L'ENCRE



POIDS

115
g/m²

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Finition : mat
- Épaisseur 150µ
- Blancheur CIE : 98% (ISO 11475)
- Opacité à sec : 99% (ISO 2471)
- Opacité à l'état humide : 98% (ISO 2471)
- Absorption d'eau Cobb 60" bs : 25 g/m² (DIN EN ISO 535)
- Résistance à la traction humide md > 0,8 kN/m (DIN ISO 3781)
- Résistance à la traction humide cd > 0,7 kN/m (DIN ISO 3781)
- Expansion humide : 2% (DIN 54517)
- Gloss ts : 22% (EN ISO 8254-1)
- Rugosité PPS : 1,4µm (DIN ISO 8791-4)

CANDIDATURES

- Affiches et panneaux extérieurs
- Campagnes publicitaires à court et à long terme

BÉNÉFICES

- Développé pour l'impression jet d'encre éco-solvant
- Résistance exceptionnelle à l'état humide
- Facile à mettre en place
- Excellente opacité à l'état humide
- Solution parfaite sans PVC



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 1 an dans des conditions normales (+15° à +35°C à une humidité relative comprise entre 30% et 75%. Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent affecter les performances du produit. Conservez toujours le support à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

