

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Event Walk est un vinyle antidérapant gaufré de 457 microns pour les applications graphiques au sol à court et moyen terme. Coala Event Walk est applicable sur diverses surfaces extérieures. Il offre une surface résiliente, durable et antidérapante pour une grande variété d'applications. Il peut être découpé à l'aide d'un traceur de découpe normal et permet de réaliser n'importe quelle forme. Pas de laminage : imprimer, laisser sécher et appliquer ! Aucune chaleur n'est nécessaire pour l'application sur des surfaces sèches.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



ÉPAISSEUR DU FILM

457
μ

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Support : Mousse de vinyle
- Épaisseur : 0,457 mm
- Adhésif : 0,051 mm de solvant acrylique permanent transparent
- Support de sortie : support papier de 0,178 mm
- Adhésion au pelage :
 - Acier inoxydable 15 min. dwell : 66 N/100mm
 - Acier inoxydable, durée de vie de 24 heures : 82 N/100mm
 - Polyéthylène Durée de séjour de 15 minutes : 20 N/100mm
 - Polyéthylène Durée de séjour de 24 heures : 25 N/100mm
 - Surfaces enduites de poudre(*) 15 min. dwell : 40 N/100mm
 - Surfaces enduites de poudre(*) 24 heures d'attente : 55 N/100mm
- Coefficient de frottement (cinétique) sec / humide - caoutchouc : 0,9/1,0
- Coefficient de frottement (cinétique) sec / cuir humide : 0,3/1,0
- Température minimale d'application : 10 °C
- Température de service min. et max. T : - 28 à +104 °C

(*) Les variations de couleur et de quantité des surfaces revêtues, y compris les peintures, les revêtements en poudre, les laques, les teintures et autres traitements, peuvent modifier les performances du ruban et doivent être évaluées pour déterminer la compatibilité du ruban avec la surface concernée.

DURABILITÉ

- La durabilité dépend de la manière dont le produit a été appliqué, en particulier d'un pressage soigneux, ainsi que de l'état de la surface et de la fréquence de la zone.
- Nous recommandons une utilisation de 2 mois pour les applications intérieures et de 1 à 2 semaines pour les applications extérieures.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- Il est recommandé de conserver le produit dans l'emballage fermé, de préférence à une température de +15°C à +30°C et à une humidité relative de 45% à 60%.
- Le produit a une durée de conservation de 24 mois après l'achat du matériel.



CANDIDATURE

- Graphiques au sol
- Parrainage de tous les événements sportifs,
- Communication extérieure de courte durée à l'usage des piétons,
- Marketing de rue
- Tournées de présentation

BÉNÉFICES

- Système adhésif puissant permettant d'adhérer à une grande variété de surfaces
- Surface extrêmement sûre et antidérapante
- Adhésif résistant à l'eau pour une utilisation à court terme en extérieur
- Bonne résistance chimique pour des conditions d'hygiène optimales
- Résistance au glissement : R10



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

