

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Frontlit Daily S est une bannière frontlit blanche à revêtement semi-mat, disponible en 450g/m² et 510g/m².

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



POIDS DISPONIBLES



STRUCTURE DU PRODUIT

- Tissue :
 - Polyester haute résistance
 - Tissue de base : 1000 x 1000 deniers
 - Construction : 18x18 tissages par pouce
- Finition : Blanc semi-mat
- Poids total : 450g/m² : Tissue 157g/m² + PVC 293g/m²
Épaisseur : 0,38mm
- Poids total 510g/m² : Tissue 157g/m² + PVC 353g/m²
Épaisseur : 0,42mm

CARACTÉRISTIQUES

- 1 côté imprimable
- Côté vent et impression : intérieur
- Résistance à la traction - DIN53352 BS3424
450g/m² : 2000N/5cm (Chaîne) - 1800N/5cm (Trame)
510g/m² : 2200N/5cm (Chaîne) - 1900N/5cm (Trame)
- Résistance à la déchirure - DIN53356 BS3424
450g/m² : 240N/5cm (Chaîne) - 200N/5cm (Trame)
510g/m² : 250N/5cm (Chaîne) - 210N/5cm (Trame)
- Adhésion - DIN53357 BS3425 Méthode9B : 80N/5cm
- Température - DIN53357 BS3425 Méthode10 :
-20°C / +70°C
- Conforme à REACH
- Retardateur de flammes : ce produit existe avec des composants retardateurs de flammes et une certification B1 ou sans composants retardateurs de flammes. Veuillez vous référer à la description de l'article.

CANDIDATURES

- Bannières intérieures et extérieures
- Bannières sur poteau
- Panneaux d'affichage
- Systèmes d'affichage

BÉNÉFICES

- Très bonne qualité d'impression
- Bonne soudabilité
- Haute résistance à la déchirure
- Bonne résistance aux UV



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

