

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Quickstick S est un film PVC semi-rigide auto-adhésif de 350 microns avec un adhésif très peu collant. Il peut être appliqué en une seconde, même sur des surfaces irrégulières.

COMPATIBILITÉ AVEC L'IMPRIMANTE ET L'ENCRE



ÉPAISSEUR DU FILM

350
μ

DESCRIPTION DU PRODUIT

- **Transporteur :**
 - Film : Film PVC rigide enduit
 - Opacité : > 99 %.
 - Épaisseur : 350 μ recouvert d'une couche supérieure.
 - Poids : 470 g/m²
- **Adhésif :**
 - Dispersion de polyacrylate amovible à base d'eau
- **Liner :**
 - PE-liner, 70 μ siliconé
 - Poids : 70 g/m².
 - Adhésion (DIN 53357)
 - - (24 h) N/25 mm : 12,5

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Température de cuisson : min. 15°C
- Résistance à la température : 80°C à -30°C

CANDIDATURES

- Affichage temporaire, rapide et fréquent pour l'intérieur et l'extérieur
- Salons professionnels
- Publicité sur le lieu de vente

BÉNÉFICES

- Excellente planéité et rigidité
- Haute opacité
- Peut être appliqué sur des surfaces lisses ou légèrement irrégulières
- Séchage rapide
- Résistance élevée à la déchirure
- Surface à faible réflexion
- Très facile à appliquer
- Sa rigidité évite tout problème de bulle
- Très facile à enlever, ne laisse aucun résidu



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- Dans l'emballage d'origine, dans un environnement frais et sec, à une température ambiante de 10°C à 25°C et à une humidité relative de 35 % à 65 %.
- Traitement : dans un délai d'un an après réception.



COALA QUICKSTICK S



antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS

