

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Rockmount est un film vinyle polymère de 90µ enduit d'un adhésif acrylique autocollant à haute adhérence (HTR) sur un support de 90g/m². Coala Rockmount peut être utilisé dans des applications où un vinyle amovible conformable est souhaité. Ce film se conforme bien à la chaleur contrôlée et se retire proprement d'une variété de substrats modérément texturés, y compris les briques, les blocs et les surfaces en béton (application verticale uniquement). Coala Rockmount peut être retiré jusqu'à 6 mois des substrats courants. Ce film est conçu pour accepter une variété d'encre à base de solvants, d'éco-solvants, de latex et d'encre à séchage UV communes aux systèmes d'impression numérique grand format.

COMPATIBILITÉ DE L'IMPRIMANTE ET DE L'ENCRE



ÉPAISSEUR

90
µ

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Matériau de la face : Vinyle polymère 90µ
- Finition : blanc mat ou transparent
- Adhésif : enlevable à haute adhérence
- Adhésion à l'acier inoxydable : 16 oz/pouce minimum
PSTC-101 Méthode A avec 24 heures d'attente à température ambiante
- Liner PE 90 g/m²

BÉNÉFICES

- Vinyle polymère
- La colle haute adhérence s'enlève dans les 6 mois des substrats courants dans des conditions d'exposition normales.
- Résistant au feu B1
- Excellente résistance à l'eau et à l'humidité
- Bonne résistance à l'exposition intermittente aux huiles de pétrole, aux graisses, aux hydrocarbures aliphatiques et à l'essence.



CANDIDATURES

- En cas d'application sur une surface peinte, la peinture doit adhérer étroitement au substrat. Tester toutes les applications avant utilisation. Non conçu pour l'acier inoxydable revêtu, scellé ou traité, le laiton, l'acier inoxydable et le cuivre. ou des surfaces en bronze
- Température minimale d'application + 5°C (+40° F)
- Evaporer complètement les solvants pour jet d'encre avant l'application. Le non-respect de cette consigne peut faciliter la pénétration du solvant et entraîner une dégradation du vinyle. Pour les encres à séchage UV, veuillez consulter le fabricant de l'encre pour connaître les spécificités de la flexibilité de l'encre.



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 1 an en cas de stockage dans l'emballage d'origine à environ 22°C et 50% d'humidité relative.
- Le matériel imprimé doit être complètement sec et protégé pendant le transport.
- Les fluctuations de température et d'humidité doivent être évitées.



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

